

お得意先様各位

仮防水材「AYガード」販売開始のご案内

拝啓 平素は格別のご高配賜り、厚く御礼申し上げます。日頃はアーキヤマデ製品に格別のご愛顧を賜り誠にありがとうございます。

この度、仮防水材「AYガード」の販売を開始します。今後共より一層のお引立ての程、お願い申し上げます。

敬具



●AYガードポリマー

※ラベル、荷姿はイメージです。実際とは異なる場合がございます。



●AYガードパウダー

※ラベル、荷姿はイメージです。実際とは異なる場合がございます。

仮防水材「AYガード」

既存防水層の撤去箇所に使用し、工事中の漏水を防ぐのが「AYガード」です。伸びの良さ、造膜性に優れ、良好な施工性を持っています。AYガード上にリベットルーフ防水、アクシスコート防水を良好に施工できます。

※日本建築学会「ポリマーセメント系塗膜防水指針(案)同解説」Aタイプの品質基準に適合しています。

適応下地

●コンクリート

●モルタル

- ・アスファルト防水撤去部分
- ・ゴムシート防水撤去部分
- ・塩ビシート防水撤去部分
- ・ウレタン塗膜防水撤去部分
(通気緩衝シート、補強布撤去部分を含む)
- ・FRP防水撤去部分

●ポリマーセメント系塗膜防水など

工程手順、品質の詳細などについては、別途制作しております。「AYガード」パンフレットをご覧ください。

製品名	AYガード		
概要	ポリマーセメント系塗膜防水材		
荷姿	ポリマー	パウダー	
	18kg/缶	12kg/袋	
主成分	EVAエマルジョン	セメント系既調合粉体	
外観	乳白乳濁液	灰白色粉体	
固形分	55±3%	比重	1.8±0.1(見かけ)
粘度	1600±500mPa・s		

※原液1缶と混和材2袋を1セットとしてセット単位での販売となります。

配合比(重量比)		標準使用量	施工方法	乾燥時間
原液	混和材			
3 (18kg)	4 (12kg×2袋=24kg)	1.5kg/m ²	コテ、左官刷毛、ローラー	20度で約3時間

※吸水性が高い下地の場合、ピンホール防止のため、AYガードポリマーの水20倍希釈液をプライマーとして塗布してください。

※現場の下地の状況、塗布量、湿度などにより上表よりも乾燥時間を要する場合があります。

※乾燥時間は指触にて硬化が確認できるまでの時間です。

※塗り厚は1mmを目安として、一度に厚塗りしないでください。

販売開始時期：平成29年5月22日(月)より